(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特期2003-96285 (P2003-96285A)

(43)公開日 平成15年4月3日(2003.4.3)

(51) Int.Cl.7		識別記号	FΙ		5	73-ド(参考)
C08L	67/04	•	C08L	67/04		4F070
C08J	3/20	CFD	C 0 8 J	3/20	CFDZ	4F071
	5/00			5/00		4J002

寒査請求 未請求 請求項の数8 OL (全 7 頁)

		不能定备	木間水 間水項の数8 UL (宝 / 貝)
(21)出願番号	特顧2001-295915(P2001-295915)	(71)出廣人	000003159
			東レ株式会社
(22)出顧日	平成13年9月27日(2001.9.27)		東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号
		(72)発明者	熊澤 貞紀
			愛知県名古屋市港区大江町 9 番地の 1 東
			レ株式会社名古屋事業場内
		(72)発明者	大目 裕千
			愛知県名古屋市港区大江町 9 番地の 1 東
			レ株式会社名古屋事業場内
		(72)発明者	
		(1-75-76)	愛知県名古屋市港区大江町9番地の1 東
		1	レ株式会社名古屋事業場内
			V 休风云社石口田李朱奇门
			最終質に続く
		1	

(54) 【発明の名称】 ポリ乳酸樹脂組成物、その製造方法および成形品

(57) 【要約】

【課題】高融点を有するポリ乳酸ステレオコンプレック スを形成するポリ乳酸樹脂組成物、その効率的な製造方 法および成形性の良好な成形品の提供。

【解決手段】ポリーレー乳酸とポリーDー乳酸を溶融混合してなり、ポリーレー乳酸の重量平均分子量Mw

- (A) およびポリーD-乳酸の重量平均分子量Mw
- (B) の関係が、 | Mw (A) Mw (B) | ≥ 5万の 条件を満たすことを特徴とするポリ乳酸樹脂組成物。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ポリーレー乳酸とポリーD-乳酸を溶融 混合してなるポリ乳酸樹脂組成物であって、前記ポリー L-乳酸の重量平均分子量Mw(A)と前記ポリーD-乳酸の重量平均分子量Mw(B)との関係が、 | Mw (A) -Mw(B) | ≥ 5万の条件を満たすことを特徴 とするポリ乳酸樹脂組成物。

1

【請求項2】 前記ポリーL-乳酸の重量平均分子量M w(A)と前記ポリーD-乳酸の重量平均分子量Mw (B) について、Mw(A)/Mw(B) またはMw (B) / Mw(A) のいずれか大きい値が3以上である ことを特徴とする請求項1に記載のポリ乳酸樹脂組成 物。

【請求項3】 ポリ乳酸樹脂組成物の重量平均分子量が 10万以上であることを特徴とする請求項1または2に 記載のポリ乳酸樹脂組成物。

【請求項4】 前記ポリーレー乳酸と前記ポリーDー乳 酸のうち、少なくとも一方の重量平均分子量が35万以 下であることを特徴とする請求項1~3のいずれか1項 に記載のポリ乳酸樹脂組成物。

【請求項5】 前記ポリーレー乳酸と前記ポリーD-乳 酸とを予めドライブレンドした後に溶融混合することを 特徴とする請求項1~4のいずれか1項に記載のポリ乳 酸樹脂組成物の製造方法。

【請求項6】 前記ポリーレー乳酸または前記ポリーD 乳酸のいずれか一方を溶融させた後に、残る一方を加 えて混合することを特徴とする請求項1~4のいずれか 1項に記載のポリ乳酸樹脂組成物の製造方法。

【請求項7】請求項1~4のいずれか1項に記載のポリ 乳酸樹脂組成物を成形してなる成形品。

【請求項8】請求項5または6に記載の製造方法から得 られるポリ乳酸樹脂組成物を成形してなる成形品。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、高融点を有するポ リ乳酸樹脂組成物、その効率的な製造方法および前記ポ リ乳酸樹脂組成物からなる成形性の良好な成形品に関す るものである。

[0002]

【従来の技術】最近、地球環境保全の見地から、土中、 水中に存在する微生物の作用により自然環境下で分解さ れる生分解性ポリマーが注目され、様々な生分解性ポリ マーが開発されている。これらのうち溶融成形が可能な 生分解性ポリマーとして、例えばポリヒドロキシブチレ ートやポリカプロラクトン、コハク酸やアジピン酸など の脂肪族ジカルボン酸成分とエチレングリコールやブタ ンジオールなどのグリコール成分とからなる脂肪族ポリ エステル、およびポリ乳酸などが知られている。

【0003】これらのなかでも特にポリ乳酸は、比較的 コストが安く、融点もおよそ170℃とすぐれた耐熱性 2

を有していることから、溶融成形可能な生分解性ポリマ ーとして期待されている。また、最近ではモノマーであ る乳酸が微生物を利用した発酵法により安価に製造され るようになり、より一層低コストでポリ乳酸を生産でき るようになってきたため、生分解性ポリマーとしてだけ でなく、汎用ポリマーとしての利用も検討されるように なってきた。

【0004】さらに、ポリーL-乳酸(以下PLLAと 称する)とポリーD-乳酸(以下PDLAと称する)を 10 溶液状態で混合することにより、ポリ乳酸ステレオコン プレックスが得られることが知られており、これらにつ いては特開昭63-241024号公報およびMacr omolecules, 24, 5651 (1991) な どに記載されている。そして、ポリ乳酸ステレオコンプ レックスは、高融点および高結晶性を示し、繊維やフィ ルム、樹脂成形品として有用な成形品を与えることが知 られている。

【0005】ポリ乳酸ステレオコンプレックスを成形品 として用いる際には、成形品としての実用的な強度を達 20 成するために、できる限り高分子量のポリ乳酸ステレオ コンプレックスを用いることが好ましい。

【0006】しかし、上記Macromolecule s, 24, 5651 (1991) には、溶液状態でのポ リ乳酸ステレオコンプレックス作製方法において、PL LAとPDLAのそれぞれの分子量が高分子量、特に1 0万以上の高分子量ポリ乳酸の組み合わせからは、ポリ 乳酸ステレオコンプレックスが得られにくいことが記載 されている。すなわち、PLLAおよびPDLAのいず れもが高分子量である組み合わせからポリ乳酸ステレオ コンプレックスを得るために、溶液状態で混合する際に は、混合溶液を長期間にわたって保持する必要があり、 さらに溶剤を揮発させる行程も必要となるため、生産性 に問題があるばかりか、製造工程が煩雑になりコストア ップにつながるという問題があった。

【0007】また、上記特開昭63-241024号公 報および上記Macromolecules, 24, 5 651 (1991) には、溶液混合によるポリ乳酸ステ レオコンプレックス作製方法において、PLLAとPD LAのそれぞれの分子量が異なる組み合わせからポリ乳 酸ステレオコンプレックスが得られることが記載されて

【0008】さらに、上記Macromolecule s. 24, 5651 (1991) には、PLLAとPD LAとの組み合わせとして、いずれか一方が高分子量で あり、もう一方が低分子量である組み合わせからはポリ 乳酸ステレオコンプレックスが得られやすく、特にPL LAとPDLAの分子量の比が45以上の組み合わせか らは完全なポリ乳酸ステレオコンプレックスが得られ、 PLLAまたはPDLAがそれぞれ単独の結晶として残

BEST AVAILABLE COPY

50 存するものがないことが記載されている。

3

【0009】しかし、分子量の比が13以下の組み合わせからは、ポリ乳酸ステレオコンプレックスは得られるものの、一部はPLLAまたはPDLAがそれぞれ単独の結晶として残存するため、完全な高融点を有するポリ乳酸ステレオコンプレックスを得るまでには至っていない。

【0010】また、上述した従来技術の方法においては、いずれも溶液状態での混合であるため、混合後に溶剤を揮発させる必要があり、製造工程が煩雑になりコストアップにつながるという問題もあった。

[0011]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上述した従来技術における問題点の解決を課題として検討した結果達成されたものであり、その目的とするところは、高融点を有するポリ乳酸ステレオコンプレックスを形成するポリ乳酸樹脂組成物、その効率的な製造方法および前記ポリ乳酸樹脂組成物からなる成形性の良好な成形品を提供することにある。

[0012]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記の目的を達成すべく鋭意検討した結果、ポリーレー乳酸とポリーD-乳酸とを溶融混合してなるポリ乳酸樹脂組成物であって、ポリーレー乳酸の重量平均分子量Mw(A)とポリーD-乳酸の重量平均分子量Mw(B)の関係が、特定の条件を満たすポリ乳酸樹脂組成物が高融点を有するポリ乳酸ステレオコンプレックスを容易に形成することを見出し、本発明に至ったものである。

【0013】すなわち、本発明のポリ乳酸樹脂組成物は、ポリーレー乳酸とポリーD-乳酸とを溶融混合してなるポリ乳酸樹脂組成物であって、前記ポリーレー乳酸 30の重量平均分子量Mw(A)と前記ポリーD-乳酸の重量平均分子量Mw(B)との関係が、 | Mw(A) - Mw(B) | ≥ 5万の条件を満たすことを特徴とする。

【0014】なお、本発明のポリ乳酸樹脂組成物においては、前記ポリーレー乳酸の重量平均分子量Mw(A)と前記ポリーDー乳酸の重量平均分子量Mw(B)について、Mw(A)/Mw(B)またはMw(B)/Mw(A)のいずれか大きい値が3以上であること、ポリ乳酸樹脂組成物の重量平均分子量が10万以上であること、および前記ポリーレー乳酸前記とポリーDー乳酸の40うち、少なくとも一方の重量平均分子量が35万以下であることが、いずれも好ましい条件として挙げられる。

【0015】また、本発明のポリ乳酸樹脂組成物の製造方法は、前記ポリーレー乳酸と前記ポリーDー乳酸とを予めドライブレンドした後に溶融混合するか、あるいは前記ポリーレー乳酸または前記ポリーDー乳酸のいずれか一方を溶融させた後に、残る一方を加えて混合することを特徴とする。

【0016】さらに、本発明の成形品は、上記のポリ乳 脂組成物の融点の上昇が小さくなり、ポリ乳酸ステレ酸樹脂組成物あるいは上記の製造方法から得られるポリ 50 コンプレックスを形成しにくくなる傾向を生じるる。

4

乳酸樹脂組成物を成形してなることを特徴とする。 【0017】

【発明の実施の形態】以下、本発明を詳細に説明する。 【0018】本発明のポリ乳酸樹脂組成物とは、ポリー L-乳酸とポリーD-乳酸とを溶融混合してなるポリ乳 酸樹脂組成物である。

【0019】本発明において、ボリーL-乳酸の重量平均分子量Mw(A)とボリーD-乳酸の重量平均分子量Mw(B)の関係が、|Mw(A)-Mw(B) $| \ge 5万の条件を満たすものであることが好ましく、特に<math>|Mw$ (A)-Mw(B) $| \ge 10万の条件を満たすものであることが特に好ましい。<math>|Mw$ (A)-Mw(B)| < 5万の条件であると、高融点のボリ乳酸ステレオコンプレックスが形成されにくくなるため好ましくない。

【0020】本発明において、ボリーL-乳酸の重量平均分子量Mw(A)とボリーD-乳酸の重量平均分子量Mw(B)について、Mw(A)/Mw(B)またはMw(B)/Mw(A)のいずれか大きい値が3以上であることが好ましく、さらには4以上であることがより好ましい。Mw(A)/Mw(B)またはMw(B)/Mw(A)のいずれか大きい値が3未満であると、高分子量かつ高融点のボリ乳酸ステレオコンプレックスが形成されにくくなる傾向を生じる。

【0021】本発明において、ボリ乳酸樹脂組成物の重量平均分子量は、特に限定されるものではないが、10万以上であることが、良好な機械物性を有するポリ乳酸ステレオコンプレックスが得られるという点で好ましい。特に、10万以上120万以下であることが成形性および機械物性の点でより好ましい。

【0022】本発明においては、ポリーL-乳酸とポリーD-乳酸のうち、少なくとも一方の重量平均分子量が35万以下であることが好ましく、さらに30万以下であることがより好ましい。ポリーL-乳酸とポリーD-乳酸のうち、少なくとも一方の重量平均分子量が35万を越えるとポリ乳酸ステレオコンプレックスの融点が低くくなる傾向にある。

【0023】なお、本発明において、重量平均分子量とは、溶媒としてヘキサフルオロイソプロパノールを用いたゲルパーミエーションクロマトグラフィー(GPC)測定による標準ポリメチルメタクリレート換算の重量平均分子量の値である。

【0024】本発明において、ボリーLー乳酸とボリー Dー乳酸の混合重量比は、特に限定されるものではない が、90:10~10:90であることが好ましく、7 5:25~25:75であることがより好ましく、6 0:40~40:60であることが特に好ましい。ボリー Lー乳酸とボリーDー乳酸の混合重量比がそれぞれ1 0重量未満、90重量を越えると、得られるボリ乳酸樹脂組成物の融点の上昇が小さくなり、ポリ乳酸ステレオコンプレックスを形成しにくくなる傾向を生じるる。

BEST AVAILABLE COPY

5

【0025】本発明において、ポリ乳酸樹脂組成物は、ポリ乳酸ステレオコンプレックスを形成する。ポリ乳酸ステレオコンプレックスとは、ポリーLー乳酸またはポリーDー乳酸よりも高融点化したものであり、その温度範囲としては190℃以上が好ましく、さらに200℃以上であることがより好ましく、210℃以上であることが特に好ましい。

【0026】本発明において、ポリーL-乳酸とは、L-乳酸を主たる構成成分とするポリマーであり、ポリーD-乳酸とは、D-乳酸を主たる構成成分とするポリマーであるが、高融点を有するポリ乳酸ステレオコンプレックスを形成するポリ乳酸樹脂組成物を得るためには、ポリーL-乳酸またはポリーD-乳酸のそれぞれの乳酸成分の光学純度が高い方が好ましく、それぞれの総乳酸成分の内、L体またはD体が80モル%以上含まれることが好ましく、さらには90モル%以上含まれることが好ましく、95モル%以上含まれることが好ましく、95モル%以上含まれることが特ましく、95モル%以上含まれることが好ましく、95モル%以上含まれることが好ましく、95モル%以上含まれることが特に好ましい。

【0027】本発明において、本発明の目的を損なわない範囲で、それぞれの主たる構成成分以外の共重合成分 20 を含んでいてもよい。

【0028】他の共重合成分単位としては、例えば、多 価カルボン酸、多価アルコール、ヒドロキシカルボン酸 およびラクトンなどが挙げられ、具体的には、シュウ 酸、マロン酸、コハク酸、グルタル酸、アジピン酸、ア ゼライン酸、セバシン酸、ドデカンジオン酸、フマル 酸、シクロヘキサンジカルボン酸、テレフタル酸、イソ フタル酸、フタル酸、2,6-ナフタレンジカルボン 酸、5-ナトリウムスルホイソフタル酸、5-テトラブ チルホスホニウムスルホイソフタル酸などの多価カルボ 30 ン酸類、エチレングリコール、プロピレングリコール、 ブタンジオール、ヘプタンジオール、ヘキサンジオー ル、オクタンジオール、ノナンジオール、デカンジオー ル、1、4-シクロヘキサンジメタノール、ネオペンチ ルグリコール、グリセリン、トリメチロールプロパン、 ペンタエリスリトール、ピスフェノールA、ピスフェノ ールにエチレンオキシドを付加反応させた芳香族多価ア ルコール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコ ール、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコ ール、ポリテトラメチレングリコールなどの多価アルコ ール類、グリコール酸、3-ヒドロキシ酪酸、4-ヒド ロキシ酪酸、4-ヒドロキシ吉草酸、6-ヒドロキシカ プロン酸、ヒドロキシ安息香酸などのヒドロキシカルボ ン酸類、およびグリコリド、ε-カプロラクトングリコ リド、ε -カプロラクトン、β -プロピオラクトン、δ- \mathcal{I} \mathcal{F} \mathbf{U} \mathbf{D} \mathbf パロラクトン、δーバレロラクトンなどのラクトン類な どが挙げられ、それ以外にも、ポリーL-乳酸には、D -乳酸を含んでいてもよく、ポリ-D-乳酸には、L-乳酸を含んでいてもよい。

6 T #

【0029】本発明において、ポリーL-乳酸またはポリーD-乳酸を製造する方法としては、特に限定されず、一般のポリ乳酸の製造方法を利用することができる。具体的には、L-乳酸またはD-乳酸を原料として、一旦、環状2量体であるL-ラクチドまたはD-ラクチドを生成せしめ、その後、開環重合を行う2段階のラクチド法と、当該原料を溶媒中で直接脱水縮合を行う一段階の直接重合法などが知られており、いずれの製法を利用してもよい。

【0030】また、重合反応に触媒を用いることにより、重合時間を短縮することができる。 触媒としては、例えば、錫、亜鉛、鉛、チタン、ビスマス、ジルコニウム、ゲルマニウム、アンチモン、アルミニウムなどの金属およびその誘導体が挙げられる。

【0031】誘導体としては、金属アルコキシド、カルボン酸塩、炭酸塩、酸化物、ハロゲン化物が好ましい。 具体的には、塩化錫、オクチル酸錫、塩化亜鉛、酢酸亜鉛、酸化鉛、炭酸鉛、塩化チタン、アルコキシチタン、酸化ゲルマニウムおよび酸化ジルコニウムなどが挙げられる。これらの中でも、錫化合物が好ましく、特にオクチル酸錫がより好ましい。

【0032】触媒の添加量は、特に限定されるものではないが、使用する原料(L-乳酸、D-乳酸、L-ラクチドまたはD-ラクチド等)100重量部に対して0.001~2重量部が好ましく、とくに0.001~1重量部がより好ましい。触媒量が0.001重量部未満では重合時間の短縮効果が低下し、2重量部を越えると良好な機械物性を有するポリ乳酸ステレオコンプレックスを形成するのに十分な重量平均分子量を有するポリマーが得られにくい傾向となる。

【0033】本発明のボリ乳酸樹脂組成物は、ポリーL ー乳酸とポリーDー乳酸とを溶融混合することにより製造される。溶融混合の方法は、特に限定されるものではないが、例えば、ポリーLー乳酸とポリーDー乳酸とを予めドライブレンドした後に溶融混合する方法、ポリーL-乳酸またはポリーDー乳酸のいずれか一方を溶融させた後、残る一方を加えて混合する方法などが挙げられる。

【0034】本発明のポリ乳酸樹脂組成物を製造する際には、混合容器は特に限定されるものではないが、撹拌槽型混合器、ミキサー型混合器、塔型混合器および押出機型混合器などを用いることができ、中でも押出機型混合器が好ましく、より好ましくは単軸または二軸の押出機型混合器、特に好ましくは二軸の押出機型混合器が用いられる。また、前記混合容器は、2種以上組み合わせて使用することができる。

【0035】本発明のポリ乳酸樹脂組成物を製造する際の温度は、特に限定されるものではないが、150℃以上、270℃以下の範囲にあることが好ましく、特に180℃以上、250℃以下の範囲にあることがより好ま

しい。なお、ポリーレー乳酸およびポリーD-乳酸を溶融させるために、それぞれの融点以上で溶融させることが好ましいが、分解反応を抑制するという点で、溶融混合物が固まらない程度にできる限り温度を下げて溶融混合を行うことが好ましい。

7

【0036】本発明のポリ乳酸樹脂組成物を製造する際の圧力は、特に限定されるものではなく、常圧および減圧のいずれの条件でも適用できるが、溶融混合中に分解生成するモノマーを取り除くことができるという点では、減圧条件で行うことが好ましい。

【0037】本発明のポリ乳酸樹脂組成物には、本発明の目的を損なわない範囲で、通常の添加剤、例えば紫外線吸収剤、熱安定剤、滑剤、離形剤、染料および顔料を含む着色剤などの1種または2種以上を添加することができる。

【0038】本発明のポリ乳酸樹脂組成物および本発明の製造方法から得られるポリ乳酸樹脂組成物は、成形品として広く用いることができる。成形品とは、フィルム、シート、繊維・布、不織布、射出成形品、押出し成形品、真空圧空成形品、ブロー成形品、および他の材料 20との複合体などであり、農業用資材、園芸用資材、漁業用資材、土木・建築用資材、文具、医療用品またはその他の用途として有用である。

[0039]

【実施例】以下、実施例により本発明を具体的に説明する。ここで、実施例中の部数は、重量部を示す。

(1) 重量平均分子量

前述したようにゲルパーミエーションクロマトグラフィー(GPC)により測定した標準ポリメチルメタクリレート換算の重量平均分子量の値である。GPC測定は、検出器にWATERS社示差屈折計WATERS410を用い、ポンプにMODEL510高速液体クロマトグラフィーを用い、カラムにShodexGPC HFIP-806MとShodex GPC HFIP-LGを直列に接続したものを用いて行った。測定条件は、流速0.5mL/minとし、溶媒にヘキサフルオロイソプロパノールを用い、試料濃度1mg/mLの溶液を0.1mL注入した。

(2) 融点

示差走査型熱量計 (DSC) により測定した値であり、 測定条件は、試料10mg、窒素雰囲気下中、昇温速度 20℃/分である。ポリ乳酸ステレオコンプレックスの* * 形成は、高融点化により判断した。また、結晶融解エンタルピーの大きさにより、ポリ乳酸ステレオコンプレックスの形成量を判断した。すなわち、高融点化し、かつ結晶融解エンタルピーが10J/g~20J/g(この範囲の融点ピークをMPとする)であれば、ポリ乳酸ステレオコンプレックスの形成量が多く、さらに20J/g以上(この範囲の融点ピークをLPとする)であれば、ポリ乳酸ステレオコンプレックスの形成量が特に多いと判断した。

8

10 【0040】一方、高融点化しても、それが結晶融解エンタルピーが5J/g以下のピーク(この範囲の融点ピークをSPとする)であれば、ポリ乳酸ステレオコンプレックスの形成量は少なく、実質的にポリ乳酸ステレオコンプレックスは形成されていないと判断した。

(3) 成形件

ポリ乳酸樹脂組成物を250℃で3分間プレス成形して、厚さが約0.05mmのフィルムが得られるかどうかで判断した。すなわち、一枚のフィルムとして得られる場合は○とし、フィルムが得られず細かい破片のみ得られる場合は×とした。

【0041】 [参考例1] ポリーレー乳酸

(A-1) L-ラクチド 50部を撹拌装置のついた反応容器中で、窒素雰囲気下、120℃で均一に溶解させた後、温度を140℃にし、オクチル酸錫 0.05部を加えた後、1時間重合反応させた。重合反応終了後、反応物をクロロホルムに溶解させ、メタノール(クロロホルムの10倍量)中で撹拌しながら沈殿させ、モノマーを完全に除去して、ポリーL-乳酸(A-1)を得た。

(A-2~A-3)オクチル酸錫の量および重合反応時間を表1に示すように設定した以外は、(A-1)と同様にして行い、ポリーレー乳酸(A-2~A-3)を得た。

【0042】[参考例2]ポリーD-乳酸

 $(B-1\sim B-3)$ L-ラクチドの代わりにD-ラクチド用い、オクチル酸錫の量および重合反応時間を表1に示すように設定した以外は(A-1) と同様にして行い、ポリ-D-乳酸 $(B-1\sim B-3)$ を得た。

【0043】それぞれ得られたポリマーについて、GP C測定およびDSC測定の結果を表1に示す。

[0044]

【表1】

		ポリーレー	乳酸		ポリーD-	乳酸	
		A-1	A-2	E-A	B-1	8-2	B-3
オクチル酸鍋		0. 05	0. 05	0. 10	0. 10	0. 05	0. 05
重合反応時間	h	1.0	1, 5	2. 0	0. 5	1. 4	1. 8
重量平均分子量	× 10 ⁻⁴	10	20	16	4	16	39
融点	°C	168	173	171	164	170	176

[実施例1~4] 表1に示すポリマーをそれぞれ表2に 示す組み合わせで、予めドライブレンドした後、1軸押 50 出機を用いて、250℃で溶融混合した。

【0045】 [実施例5] ポリマA-2を撹拌装置のつ

BEST AVAILABLE COPY

9

いた反応容器中で、窒素雰囲気下、250℃で均一に溶解させた後、ポリマB-1を加えて15分撹拌し、その後、100℃で10分撹拌した。

[比較例1~2] 表1に示すポリマーをそれぞれ表2に示す組み合わせで用いた。混合方法としては、溶媒としてクロロホルムを用い、それぞれのポリマーを1g/10mLの濃度で溶解させた後、混合して15分撹拌した。混合液を室温に12時間放置して溶媒を揮発させ、さらに真空乾燥機で12時間乾燥させた。

[比較例3~4]表1に示すポリマーをそれぞれ表2に 10 示す組み合わせで、予めドライブレンドした後、1軸押 出機を用いて、250℃で溶融混合した。

【0046】それぞれ得られたポリ乳酸樹脂組成物について、GPC測定、DSC測定および成形性の結果を表2に示す。

[0047]

【表2】

10

				N. M. M. 1	完施第 2	KK9 8	N. W. F. C.	NEW PIG	比胜第1	ILMEN2	11.00
なるを存む	混合条件 混合力法"			Maki.	38.81	1000	14861	7.12	授報	聚變	38
	1.6			A-1/8-1	A-1/B-2	A-1/B-1 A-1/B-2 A-1/B-3 A-2/B-1 A-2/B-1 A-1/B-2 A-2/B-1 A-3/E	A-2/B-1	A-2/B-1	A-1/8-2	A-2/B-1	A-3/
	工作的中	# 7.	× 10-4	10/4	10/16	10/38	4/02	20/4	10/16	20/4	10/
	分子是		×10*		9	62	10	16.	9	16	٥
	分子生比 "	•3		2.6	1.6	3,9	5.0	5.0	1.6	o,	-
	RAPER	#		09/09	09/09	09/09	09/09	60/60	09/09	09/09	3/05
新星	7	1.p.4	þ	226	224	216	227	227	168	169	168
		MP*8	ပ္								
		SP**	ຊ		168	172			226	228	223
	重量年始分子量	分子量	×10-	0 1	71	23	11	11	13	12	15
	成形性。7			×	0	0	0	0	0	0	0
	<u>:</u>	班間 1:本	1-1-1	発動1;ポリートー乳腺とボリーロー乳腺を回導に搭配器合した。	新华国等仁游院基	IALE.					
		消費2.4%	ノートー系列	治説2:ポリーLー乳器を指数した後、ポリーロー乳器をおえて消息器をした。	R13-0-和激化	西北て諸極雄台し	ŧį.				
		英族:英族語のこれ。	無合した。								
	* 2:	Mw(A)	Mw(A)-Mw(B)								
	÷3;	MWEN	Nw(B) #	Mw(A) /Mw(B) またはMw(B) /Mw(A)のLvずれか大きい側	w(A)のしっずれか	大台い橋					
		54 , 将	TV-BLAL	Pは、ボジマー製点パークのた、各種製御エンシタパーが201/931の製造パーク	事をエンタタピー	#201/ERES	イールを				
	ö	MPIX, #	12-EE	APIX、ボジャー製点パークの女、名母製作1ングルパーが10~801/50製点パーク	製作コングルドー	#10~201/gd	6一万百日の				
	;; •	BPG, #	17-MA	BPは、ポントー基点アーシの名、名物製物エンタルアーが51/a以下の製点アーク	製御エンタルビー	#5J/sg.FØ	を見しつ				
	*	748.48	#646#	フィルムが得られる場合は〇、フィルムが得られず何かい紹片の分得られる場合は×	が得られず調かし	、種子のみ集られ	×拉伯爾中				

実施例 1~5から、本発明のポリ乳酸樹脂組成物は、200℃以上の高融点化されたピークがLPとして観測されており、容易にポリ乳酸ステレオコンプレックスを形成することがわかる。

40 【0048】一方、比較例1~2に示すように、溶液混合による方法では、高融点化されたピークはSPとして観測されたのみであり、ポリ乳酸ステレオコンプレックスは、ほとんど形成されなかった。

【0049】実施例1~5と比較例3~4の比較から、ポリーL-乳酸とポリーD-乳酸のそれぞれの重量平均分子量の差が5万以上であることにより、容易にポリ乳酸ステレオコンプレックスを形成することがわかる実施例1~2と実施例4の比較から、ポリーL-乳酸とポリーD-乳酸のそれぞれの重量平均分子量の比が3以上であることにより、ホモポリ乳酸が存在しない完全なポリ

(7)

11

乳酸ステレオコンプレックスを形成することがわかる。 【0050】実施例1と実施例2~4の比較から、ポリ 乳酸樹脂組成物の重量平均分子量が10万以上であることにより、成形性が良好であることがわかる。

【0051】実施例3と実施例4の比較から、ポリーL -乳酸とポリーD-乳酸のうち、少なくとも一方の重量 平均分子量が35万以下であることにより、高融点で完 全なポリ乳酸ステレオコンプレックスを形成することが わかる。

【0052】実施例4~5に示すように、いずれの溶融 10 混合方法においても、ポリ乳酸ステレオコンプレックスを形成することがわかる。

【0053】実施例2~5から、本発明のポリ乳酸樹脂組成物から成形性の良好な成形品が得られることがわか

12

る。

[0054]

【発明の効果】本発明によれば、ボリーLー乳酸およびボリーDー乳酸を溶融混合してなるボリ乳酸樹脂組成物であって、ボリーLー乳酸の重量平均分子量Mw(A)およびボリーDー乳酸の重量平均分子量Mw(B)の関係が、 | Mw(A) - Mw(B) | ≥ 5万の条件を満たすボリ乳酸樹脂組成物により、効果的に高融点を有するボリ乳酸ステレオコンプレックスを形成するボリ乳酸樹脂組成物を得ることができる。また、このボリ乳酸樹脂組成物を溶融混合により効率的に製造することができ、さらには成形性の良好な成形品を提供する。ことができる

フロントページの続き

F ターム (参考) 4F070 AA47 FA01 FA03 FA17 FB06 FC06 4F071 AA43 AA81 AH01 AH03 AH04 AH19 BB05 BB06 BC01 4J002 CF191 CF192 GA00 GB01 GC00 GL00

REASON 2: Since the inventions associated with the following claims of this application are inventions set forth in the following publications distributed in Japan or in foreign countries or those which have been available to the public via electric communication lines prior to the filing of the present application, they fall under Clause 3, Section 1, Article 29 of Patent Law, and cannot be granted patent.

REMARK (As regards the cited references, refer to the list of the cited references, etc.)

- Claims 3 to 5.
- Cited references, etc.: 1
- Note

Since the biodegradable resin mold of the inventions associated with Claims 3 to 5 and the injection molded product set forth in cited reference 1 cannot be discriminated by the difference in molding temperature for those, the inventions associated with Claims 3 to 5 are the same as those set forth in cited reference 1.

LIST OF THE CITED REFERENCES, ETC.

1. JP 2003-096285 A